PAVIFER 340

PINTURA EPOXI SUELOS AL AGUA – 2 componentes

Código: 7037

Descripción

Pintura epoxi en base agua, de dos componentes.

Se presenta en dos componentes denominados “Pintura Epoxi al Agua” , Componente A y “Catalizador Epoxi Agua” Componente B, los cuales se mezclan en una proporción en volumen de 4 partes del Componente A y 1 parte de catalizador, Componente B. El producto mezclado tiene una duración de 1 hora a 20ºC.

Propiedades

- Es un producto en base agua, sin disolvente.
- Prácticamente sin olor.
- Buena adherencia.
- Presenta un acabado liso y uniforme.
- Buena resistencia al rayado, abrasión y desgaste.
- Lavable incluso con detergentes.
- Resistente a productos químicos (previos espesores de 200 micras)
- Antipolvo

Superficies de aplicación

Especialmente indicado para suelos , paredes y techos de hormigón o yeso en locales y en general donde se exijan limitaciones de uso de disolvente como hospitales, industria alimentaria, mataderos, colegios, etc.
Ideal en suelos industriales de conglomerados asfálticos.

Características técnicas

Color:	Rojo, gris, verde. Otros colores consultar
Aspecto	Brillante
Sólidos en volumen:	58 +- 2%
Peso específico:	Componente base: 1,30+-0,02
	Componente catalizador: 0,95+-0,02

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Pinturas Ferroluz
FÁBRICA Y ALMACÉN
Polígono Ind. Los Tánagos, Parcelas 5 y 6
39548 · VAL DE SAN VICENTE (Cantabria)
Tel. 942 718 197
Fax 942 718 109

ISO9001 ISO14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

Dilución y limpieza:	En agua. (Limpiar los utensilios con agua y jabón)
Vida de mezcla:	1 hora a 20ºC (no visible)
Espesor de película	40-50 micras
Secado al tacto:	8 horas a 20ºC y 60%humedad relativa
Puesta en servicio:	12 horas personas 48 horas vehículos ligeros 7 días uso completo
Intervalo de repintado:	Mínimo: 20 horas a 20ºC Máximo: 3 días a 20ºC
Rendimiento teórico:	4-5 m2/kilo por capa
Proporción de la mezcla en volumen:	4 Lt./ 1 Lt.
Aplicación:	Rodillo, brocha
Condiciones de aplicación	Aplicar con temperaturas superiores a 8º C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrase por encima de este límite.

Modo de empleo

PAVIMENTOS NUEVOS DE HORMIGON:

- Dejar fraguar completamente el hormigón.
- Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos.
- Sellado: Aplicar una capa de PAVIFER 305-IMPRIMACION EPOXI AL AGUA – 2 comp.. Dejar secar 24 horas a 20º C.
- Acabado: Aplicar dos capas de PAVIFER 340-PINTURA EPOXI SUELOS AL AGUA – 2 comp.. Dejar secar 24 horas entre capas.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

- Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Sanear grietas, coqueras, etc. Hasta encontrar soporte firme. Impregnar las zonas saneadas con PAVIFER 300-IMPRIMACION SELLANTE EPOXI aplicada con brocha de pelo abundante hasta saturación. En fresco, rellenar con un mortero preparado de 3 componentes (consultar con Dpto. comercial) mezclado con sílice fina o gruesa según irregularidad. Dejar secar 6–8 horas a 20º C.
- Sellado: Aplicar una capa de PAVIFER 305-IMPRIMACION EPOXI AL AGUA – 2 comp.. Dejar secar 24 horas a 20º C.
- Acabado: Aplicar dos capas de PAVIFER 340-PINTURA EPOXI SUELOS AL AGUA – 2 comp. Dejar secar 24 horas entre capas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Pinturas Ferroluz
FÁBRICA Y ALMACÉN
Polígono Ind. Los Tánagos, Parcelas 5 y 6
39548 · VAL DE SAN VICENTE (Cantabria)
Tel. 942 718 197
Fax 942 718 109

ISO9001 ISO14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

Observaciones

- Mezclar los dos componentes mediante agitador de bajas revoluciones
- El secado y tiempo de endurecimiento dependerá de la temperatura y humedad ambiente durante la aplicación.
- Si se sobrepasa el intervalo máximo de repintado, es necesario dar rugosidad para facilitar la adherencia de la capa siguiente
- Si se desea un acabado rugoso con propiedades antideslizantes, espolvorear a la primera capa recién aplicada sílice fina o sílice gruesa
- Para el tratamiento de pavimentos que no sean de hormigón, consultar a nuestro Departamento Técnico
- No usar agua salobre, turbia o excesivamente calcárea para diluir el producto ya que podría variar sus propiedades.
- Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa al sol.

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35ºC.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Pinturas Ferroluz
FÁBRICA Y ALMACÉN
Polígono Ind. Los Tánagos, Parcelas 5 y 6
39548 · VAL DE SAN VICENTE (Cantabria)
Tel. 942 718 197
Fax 942 718 109

ISO9001 ISO14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001